

# Pasta Pladur® PREGYWAB PE PRONTA A USAR x25kg



## DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Pasta de juntas pronta a usar para utilizar com o sistema Pladur® WAB. Especialmente concebida para ser aplicada em tetos exteriores protegidos e zonas interiores húmidas ou com risco de condensação.

## GAMA

Esta pasta faz parte da gama Pladur® WAB. A comparativa de características da gama completa disponibiliza-se no Manual Pladur®.

## RECOMENDAÇÕES E LIMITAÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Não apto para ser utilizado em locais submetidos a humidade muito forte com projecção de água à pressão. Não apto para ser utilizado em zonas com requisitos sísmicos. Recomendações de utilização de acordo com o indicado no TC dos tetos PLADUR® WAB.

## SEGURANÇA E SAÚDE

Consulte a ficha de dados de segurança do produto para mais informação acerca das recomendações de segurança. Disponíveis na página corporativo.pladur.com.

## DADOS TÉCNICOS DO PRODUTO

Características	Valores	Uds.
Tipo de pasta (EN 13963)	3A	-
Reação ao fogo	12 A2-s1,d0	Euroclase
Tempo de conservação	manual / mecânica	meses
Tipo de aplicação	mecânica	-
Tipo de mistura	PE x25kg	-
Cor	branca	-

## INSTALAÇÃO

Devem-se respeitar sempre os critérios de instalação indicados no manual de instalação WAB. Deve-se respeitar sempre a regulamentação vigente aplicável no território em que se realizar a instalação. Esta pasta está sujeita às instruções de aplicação referidas no TC de tetos PLADUR® WAB. Atendemos consultas técnicas sobre instalação e oferecemos apoio técnico através do nosso telefone de atendimento ao cliente e assistência técnica +34 910 880 899

## UTILIZAÇÃO REVISTA

Utilização em tetos, tabiques e revestimentos interiores em zonas húmidas ou com risco de condensação. Utilização em tetos exteriores protegidos (semi-intempérie). Zonas de aplicação referidas no TC de tetos PLADUR® WAB. Utilização conjunta com a fota de juntas SINIAT.

## REGULAMENTAÇÃO E QUALIDADE

Pasta de juntas de placas de gesso laminado fabricada de acordo com a norma EN-13963. Certificação do produto de acordo com a referência QB06



## ALMACENAJE Y MANIPULACIÓN

Colocar as paletes sobre uma superfície plana e seca, resguardada da luz solar e da chuva num lugar ao abrigo da intempérie. Não se recomenda a manipulação por uma única pessoa de produtos ou conjunto de produtos que ultrapassem individual ou simultaneamente os 25 kg. No caso de se ultrapassarem, recomenda-se uma manipulação com a ajuda de elementos mecânicos.

## PRESENTACIÓN

Unidades / pacote	Peso Palete (Kg)
33	858

Serviços Centrais e Fabrica de Valdemoro-Madrid  
Placas de Gesso Laminado, Transformados, Perfis e Pastas adesivas

O presente documento tem carácter exclusivamente orientativo e refere-se à instalação e utilização dos materiais PLADUR® em conformidade com as especificações técnicas nele contidas. Qualquer utilização ou instalação de materiais PLADUR® que não se ajuste aos parâmetros refletidos no presente documento deverá ser consultada previamente no Departamento Técnico de PLADUR® Gypsum, S.A.U. é uma marca registrada de PLADUR® Gypsum, S.A.U. Edição Novembro 2020. Esta Edição considera-se válida salvo erro de tipografia ou de transcrição. Ficam reservados todos os direitos, incluindo a incorporação de melhorias e modificações.

consultas@pladur.com  
corporativo.pladur.com/pt-pt/

